


アルミニウム腐食テスト確認評価

試験結果：○

【目的】原液でアルミニウムの腐食状態を確認する。


【基材の仕様】 材質：アルミニウム
資材：ヒートシンク 冷却フィン（品番・型番／不明）
メーカー：uxcell

■初期状態




・8時間後

・24時間後



■原液に浸漬し24時間経過後の基材



【試験結果】 24時間、原液に浸漬後、基材への変化は特に見受けられなかった。